

Densité apparente:

2620-2660 kg/mc

Absorption d'humidité:

0,299-0,3100 %

Compression charge de rupture:

avec la direction de chargement perpendiculaire aux plans de schistosité 133-213 MPa

avec la direction de chargement parallèle aux plans de schistosité 76-186 Mpa

Compression charge de rupture après la congélation

avec la direction de chargement perpendiculaire aux plans de schistosité 136-195 MPa

avec la direction de chargement parallèle aux plans de schistosité 84-113 Mpa

Tangent module:

60360-67330 Mpa

Resistance à l'abrasion

abrasion coefficient at the tribometer 2,40-2,42 mm

relative abrasion coefficient (referred to the San fedelino granite) 0.90